

委託試驗報告



財團 塑膠工業技術發展中心
法人 **Plastics Industry Development Center**

40768 台中市工業區38路193號 <http://www.pidc.org.tw>
No. 193,38 Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C. TEL:(04)2359-5900
FAX:(04)2359-5885

報告編號： 096A011-F311751

試驗日期： 2007年10月26日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 密度
ASTM D792

	密度(g/cm ³)
#1	1.042
#2	1.043
#3	1.044
平均值	1.043
偏差	0.001

備註：

1. 密度

- 1.1 試片製作方式:廠商提供
- 1.2 測試方法:方法 A
- 1.3 試片狀態調節-溫度:23±2°C
- 1.4 試片狀態調節-相對濕度:50±5%
- 1.5 試片狀態調節-時間:40 小時以上
- 1.6 實驗室條件-溫度:23±2°C
- 1.7 實驗室條件-相對濕度:50±5%

<以下空白>